



Tradical® PF 80

Chaux formulée à haute teneur en chaux aérienne pour enduire et jointoyer.



Définition

Tradical® PF 80 est destinée après mélange avec des agrégats (sable) et gâchée à l'eau, à réaliser des mortiers traditionnels pour enduire et jointoyer.

Identification

Tradical® PF 80 est une chaux blanche formulée de classe FL A 2, selon la norme NF EN 459.

Domaine d'emploi

Tradical® PF 80 s'utilise pour la réalisation de :

- Maçonnerie de pierres naturelles tendres. Exemples : Moellons de tuffeau, craie (hors pierres de taille).
- Enduit de finitions sur corps d'enduit traditionnels.
- Jointoiement sur supports anciens.

Limites d'emploi

Ne pas appliquer sur :

- Les surfaces horizontales ou inclinées.
- Les supports en plâtre ou comportant des traces de plâtre.
- Les supports gelés ou en cours de dégel, surchauffés ou ruisselants.
- Les soubassements et les parties exposées au salissures.
- Un support hydrofugé ou non absorbant.

Supports

- Terre crue et blocs de mâchefer (pH > 7).
- Maçonneries conformes au DTU 26.1. Dans tous les cas, supports recouverts au préalable à l'aide d'un corps d'enduit réalisé avec Tradical® PF 55, Tradical® PF 70, Tradical® Maçonner ou Tradical® Bâtir.

Préparation

- Mélanger le sable suivant les proportions indiquées ci-dessous, sans ajout de liants hydrauliques.
- Puis gâcher à consistance par adjonction d'eau propre.
- Malaxer 3 à 5 minutes en bétonnière.
- Pour les enduits, mouiller le support à refus la veille, réhumidifier le cas échéant et laisser réessuyer.

Mise en œuvre

Mise en œuvre manuelle, au pot de projection ou machine à projeter :

- Consulter le fabricant du matériel en fonction du sable utilisé.
- Procéder comme pour un mortier traditionnel.

Conditions de mise en œuvre

Température à respecter de +5°C à +30°C, protéger du soleil, du vent et de la pluie. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel, surchauffés ou ruisselants.

Tradical® PF 80
intègre la gamme :

Tradical® Maçonner Enduire

Tradical® PF 55
Tradical® Maçonner
Tradical® Bâtir
Tradical® PF 80 M
Tradical® PZ

**Produit compatible
avec le système de coloration
de pigments naturels :**

Tradical® Premium Naturel



Saint-Gobain Weber France
2-4 rue Marco Polo
94370 Sucy-en-Brie
www.fr.weber



Tradical® PF 80




Chaux formulée à haute teneur en chaux aérienne pour enduire et jointoyer.



Dosages

Adapter le dosage en fonction de la dureté du matériau à maçonner ou du support à gobeter et dégrossir. Le dosage en chaux par rapport au sable varie en fonction :

- du type d'ouvrage à réaliser et
- du sable utilisé (granulométrie, nature et taux d'humidité).

MAÇONNAGE application manuelle		JOINTOIEMENT application manuelle	
	Sable 0/2 ou 0/4 Seau 10 L		Sable 0/2 ou 0/4 Seau 10 L
1 sac	7 à 10	1 sac	7 à 10
FINITION application manuelle		FINITION application mécanique	
	Sable 0/2 ou 0/4 Seau 10 L	SUPPORTS	
1 sac	9 à 10	Sur sous-enduit Tradical® Bâtir ou Tradical® PF 70	
		1 sac	6,5 à 7,5
		Sur sous enduit Tradical® Maçonner ou Tradical® PF 55	6 à 7

- Le gâchage des liants se fait à consistance. En effet, l'adjonction de sable qui possède son propre taux d'humidité et une granulométrie de finesse variable peut sensiblement faire varier le taux de gâchage (du simple au double). Usuellement, un enduit contient environ 20% de son poids en eau. Le taux de gâchage sera donc à déterminer à chaque chantier selon les conditions de réalisation et le sable utilisé.

Important

- Protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 26.1).
- En soubassement : Tradical® PF 80 + sable ne doit pas être en contact avec les terres. Utiliser Tradical® PZ + sable en effectuant un relevé d'au moins 20 cm.
- En présence de salpêtre : utiliser au préalable Tradical® PZ aussi bien en maçonnerie qu'en corps d'enduit, se référer à la fiche technique Tradical® correspondante.

A noter que Tradical® PZ permet la confection de mortiers résistants aux sels ou nitrates présents dans les remontées capillaires, mais qu'il n'en supprime pas l'origine à laquelle il faut remédier par un traitement approprié.

Tradical® PF 80
intègre la gamme :

Tradical® Maçonner Enduire

Tradical® PF 55
Tradical® Maçonner
Tradical® Bâtir
Tradical® PF 80 M
Tradical® PZ

**Produit compatible
avec le système de coloration
de pigments naturels :**

Tradical® Premium Naturel



Saint-Gobain Weber France

2-4 rue Marco Polo
94370 Sucy-en-Brie
www.fr.weber





Tradical® PF 80

Chaux formulée à haute teneur en chaux aérienne pour enduire et jointoyer.



Précautions d'utilisation

- Pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.
- Les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber.
- Les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits.

Généralités

• Documents de référence

- Brochures et fiches techniques Tradical®
- NF DTU concernés

• Conditionnement et Stockage

Tradical® PF 80 est conditionnée en sac de 20 kg et se conserve 1 an dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et des fortes chaleurs.

Tradical® PF 80
intègre la gamme :

Tradical® Maçonner Enduire

Tradical® PF 55
Tradical® Maçonner
Tradical® Bâtir
Tradical® PF 80 M
Tradical® PZ

**Produit compatible
avec le système de coloration
de pigments naturels :**

Tradical® Premium Naturel



Saint-Gobain Weber France

2-4 rue Marco Polo
94370 Sucy-en-Brie
www.fr.weber

