



Peinture laque d'aspect velouté qui s'utilise pour une finition soignée en décoration intérieur.



## 01 DESTINATION

En intérieur sur tous supports. Sur supports neufs, dépolir légèrement, dépoussiérer et imprimer avec le Finitiprim BIOROX. Sur supports déjà peints dégraisser au Dgrais3000, rincer soigneusement et poncer avant application. Sur béton ou ciment, attendre 45 jours et vérifier le pH soit inférieur à 9 avant de peindre. Sur métaux ferreux, non-ferreux et plastiques, appliquer une couche de primaire d'accrochage approprié avant de peindre. Dotée d'une grande facilité d'application, d'un haut rendement, d'un excellent pouvoir opacifiant, elle est lessivable classe1.

## 02 COMPOSITION

Liant et additifs d'origine biosourcée, charges minérales, eau, conservateur.

## 03 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : mate, blanc + 1500 teintes.

Microporeuse et lessivable.

Densité : 1,40+/- 0,02.

Rendement : environ 8 à 10 m<sup>2</sup>/L.

Règlementation COV catégorie (A/d) : 30g/L. Ce produit contient au maximum 1g/L.

## 04 MODE EMPLOI

Prêt à l'emploi.

Bien remuer avant emploi.

Application à la brosse synthétique polyamide fleurée, au rouleau microfibres (6mm : aspect tendu ou 9mm : aspect poché), au pistolet dilué entre 8% et 10% d'eau et au pistolet sans air, dilué entre 5% et 8% d'eau (buses 417 : 0,43mm ou 415 : 0,38mm). Appliquer une couche de Finitiprim BIOROX en impression et deux couches de Velatur BIOROX en finition pour un rendu optimum. Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Appliquer entre 10°C et 35°C et à une hygrométrie < 65%.

Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

Sec au toucher : 1heure. Recouvrable : 4 heures. Séchage définitif : 24/48 heures.

## 05 STOCKAGE

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement et à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel. Nettoyage des outils à l'eau claire.

## 06 CONDITIONNEMENTS

1L. 2,5L.  
5L. 15L.

## 07 PRÉCAUTIONS D'USAGE

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.