



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

## Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 08/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 26/02/2010

VERSION : 02

## Matières premières

### Blanc de Meudon

#### DOMAINES D'UTILISATION

Préparation des peintures et enduits.

#### CARACTÉRISTIQUES

Carbonate de calcium naturel de grande pureté chimique.

Élaboré à partir d'une craie de Champagne sélectionnée.

Utilisé en tant que pigment ou charge.


#### COMPOSITION

- $\text{CaCO}_3$  : 98%
- $\text{MgCO}_3$  : 0.4%
- $\text{Fe}_2\text{O}_3$  : 0.1%
- Insolubles HCl : 1%

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coupe granulométrique (d98%) : 20  $\mu\text{m}$
- Diamètre moyen des particules (d50%) : 2.4  $\mu\text{m}$
- Refus à 45  $\mu\text{m}$  : 0.15%
- Particules < 2  $\mu\text{m}$  : 42%

REPARTITION GRANULOMETRIQUE (Sedigraph):



- **Blancheur CIE L\*, a\*, b\*** : 93.8/0.6/4.1
- **Taux d'humidité** : 0.2%
- **Densité apparente tassée** : 1.1 g/ml
- **pH** : 9
- **Prise d'huile** : 17 g/100g

#### DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

#### CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec.

#### AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI – HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email [defi.h2c@orange.fr](mailto:defi.h2c@orange.fr)

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros