

Fiche Technique

Dimensions disponibles	Méthode de test standard	Unité	600x300x3mm	
			Résultats	
			Cire	Vernis
Dimensions	EN 427	mm	600 ± 0.5% 300 ± 0.5%	
Rectitude	EN 427	mm	600: < 1.0mm 300: < 0.5mm	
Epaisseur (mm)	ISO 7322	mm	3.0 ± 0.3%	
Densité apparente	EN 672	Kg/m ³	≥ 200	
Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	≤ 0.4	
Glissance	EN 434	mm	≤ 6	
Teneur en humidité	EN 12105	%	≤ 7	
Formaldehyde	EN 12149, method C	mg/Kg	≤ 95	
Vinyl Chloride Monomer (VCM)	EN 12149, TEST B	mg/Kg	≤ 0,2	
Résistance thermique	EN 12667	m ² K/w	0.0583	0.0572
Résistance au feu	EN 15102 : 2007	Class	E	E
Absorption Acoustique	ISO 354	aw	0.10	
Suppression de métaux lourds et d'autres éléments spécifiques	EN 12149		Réalisé	

