



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 29/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 26/02/2010

VERSION : 02

Matières premières

Caséine

DOMAINES D'UTILISATION

Préparation d'enduits et badigeons à la chaux, de colles et de peintures à la caséine.

CARACTÉRISTIQUES

Liant naturel donnant des films très durs et très résistants.

Adjuvant fixateur donnant un aspect mat et velouté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Humidité :** 12 % maxi.
- **Protéines :** 94 ± 2 %
- **Matières grasses :** 2 % maxi.
- **Matières minérales :** 2.50 % maxi.
- **pH :** $4,6 \pm 0,2$
- **Acidité libre :** 0,80 % maxi.
- **Solubilité :** 98 % mini.
- **Granulométrie :** 90 mesh
- **Odeur :** légèrement prononcée
- **Couleur :** blanc à crème

PRÉPARATION

La **caséine** n'est pas soluble dans l'eau mais sa préparation aqueuse est possible car elle peut se combiner aux acides et aux bases.

A cet égard, il est possible d'utiliser un acide concentré comme de l'acide acétique pur ou une base faible comme l'ammoniaque ou la chaux. L'ammoniaque et la chaux sont les plus utilisées en peinture.

NETTOYAGE

À l'eau.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec (humidité relative : $< 65^{\circ}$ RM) et entre 5 et 25°C. Dans ces conditions, la **caséine** peut se conserver au stockage pendant 24 mois.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros